



Wiser With Energy

Scheda Tecnica

V180923

2WHITE



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9, 2030 Anversa, Belgio
IVA: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com
In caso di conflitto di acquisto online: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



2WHITE è un rivestimento riflettente solare bianco che può essere applicato su tetti come EPDM, coperture bituminose nere, tegole asfaltate, piastrelle Eternit, ecc. 2WHITE è un rivestimento acrilico a base di acqua che forma una pellicola elastica bianca dopo l'essiccazione



Sarà necessario pulire la superficie con s00p RWC e una pulitrice ad alta pressione. Fare clic qui per vedere il filmato "come installare". La superficie deve avere una pendenza di almeno il 15%



Per comodità, 2WHITE è confezionato in una sacca di plastica con tappo a vite. Deve essere conservato tra 4°C e 30°C e tenuto lontano dalla luce solare diretta. 2WHITE deve essere utilizzato entro 6 mesi dall'apertura della sacca o 2 anni dopo l'acquisto

Codice EAN 5 litri = 5425027112058

Su tetto a guaina: con un litro di 2WHITE si copre un'area di 3 m².

Sacca da 5 litri = 15 m².



Indossare indumenti protettivi quando si utilizza questo prodotto. Quando si spruzza 2WHITE, indossare una maschera con filtro combinato almeno A/P2. Indossare sempre anche guanti e tuta. Il limite UE per 2WHITE è (Klasse A/i): 2010: 140 g/litro. Il livello VOC è 50 g/litro. Consultare la scheda di sicurezza MSDS per maggiori informazioni.



L' Authorised Liquisol Applicator può fornire una garanzia di fabbrica di 3 anni. Tuttavia, con l'installazione corretta, è prevista una durata di 5-8 anni.



Utilizzare una spazzola + s00p RWC + pulitrice ad alta pressione + strofinaccio + rullo per vernice a muro o utilizzare una pistola a spruzzo senz'aria con ugello: 517 alla pressione di 120 bar. WSB PS3.20

Applicare a min 10°C, umidità relativa = max 80% Temperatura superficiale = min 10°C - max 35°C. Non applicare in piena luce solare o in condizioni di rischio elevato di precipitazioni o umidità. Impermeabile in 2 ore a 20°C e 65% UR (umidità relativa).



Suddividere il tetto in quadrati di 10 m² usando un pennarello. (333 cm per 333 cm). Per evitare errori, prima rivestire almeno 1 quadrato, quindi riempire la pistola a spruzzo senz'aria. Se si utilizza un rullo, fare la stessa operazione. In questo modo è possibile prevenire errori. Rivestire ora 2 * 10 m² e misurare la vernice utilizzata. Adattare l'utilizzo alle esigenze necessarie.

