



Port Atlantic House  
Noorderlaan 147b9  
2030 Antwerp - Belgium  
verf@liquisol.com  
www.liquisol.com



V240202

**Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9,2030 Antwerpen, België**  
**btw: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 [verf@liquisol.com](mailto:verf@liquisol.com)**



FACADE5+protect is een watergedragen impregneermiddel op basis van polysiloxaan dat vochtinfiltratie in poreuze bouwmaterialen vermindert zonder de waterdamp doorlaatbaarheid gevoelig te wijzigen. Polysiloxaan is alkalibestendig en daarom geschikt voor de beste isolatie van bestaande materialen. FACADE5+protect houdt de muren niet alleen droog, maar voorkomt ook herbevuiling, algen-, schimmel- en mos aantasting en muuruitbloeiingen. De regenwaterbarrière die door het polysiloxaan wordt gevormd, blijft jarenlang actief, terwijl de ademende eigenschappen van de oppervlakken behouden blijven. Wanneer het geïmpregneerd is met dit middel, kan condenswater dat in het gebouw verdamt via de muren naar buiten ontsnappen!



**bekijk de "Gebruikshandleiding" video. Reinig de ondergrond met s00p RWC, eventueel in combinatie met een hogedrukreiniger. Na reiniging moet de ondergrond volledig uitgedroogd zijn voor de applicatie**



FACADE5+protect wordt geleverd in een 5 liter pouch zak met schroefdoop. Bewaren tussen 4°C en 30°C, niet blootstellen aan direct zonlicht. Verbruik 6 maanden na opening, 2 jaar na aankoop.  
EAN code 5 liter = 5425027113253

**Het verbruik voor 5 liter = 15 à 30 m<sup>2</sup>**  
**Voor een juiste evaluatie van het verbruik zullen absorptietesten met de Karstenpijp moeten uitgevoerd worden.**



Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen indien het materiaal wordt verspoten is volgende noodzakelijk: Masker, combinatiefilter tenminste A/P2. Geschikte handschoenen en werkkleding dragen. De EU limiet voor dit product is (Klasse A/i) : 2010: 140g/ liter. Het VOC gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max 50g/ liter. Lees de MSDS.



**FACADE5+protect wordt toegepast op gevels, baksteen, natuursteen, beton, dakpannen, alsook op horizontale betonoppervlakken, voor zover deze materialen voldoende poreus zijn. FACADE5+protect niet aanbrengen op met organische verven beklede oppervlakken of synthetische pleisters.**



Vernevel FACADE5+protect onder lage druk van onder naar boven met horizontale heen- en weergaande bewegingen. Er dienen 2 behandelingen nat in nat te worden uitgevoerd. Het gebruik van een rugsproeier wordt aangeraden of een elektrische pomp die ervoor zorgt dat het product met constante druk over het oppervlak verneveld wordt. Vermijd plasvorming.

